Geistlich
Ligamenta

Miratherm 5107

Désignation du produit	Colle thermofusible pour le collage de chants
Composition	Copolymères d'éthylène-acétate de vinyle EVA)
Emploi	Nature de chants: bois massif, placages de bois, bandes mélaminées, Polyester, stratifiés HPL*, PVC, ABS*, PP*. Convient particulièrement pour les bois massifs. *Le résultat du collage sera en fonction des propriétés spécifiques des chants et de leur primaire.
Spécifications de livraison	
Forme de livraison	granulés
Viscosité	env. 100000 mPa.s à 180 °C
Données supplémentaires	
Couleur	nature
Point de	env. 105 °C
Résistance à l'oxydation	bonne
Prétraitement	
Surface d'encollage	Certains stratifiés doivent au préalable être traités avec notre fond adhésif Miratherm Primer 4341.
Humidité du bois	6 - 12 %
Mode d'emploi	
Température de travail	180 - 200 °C dans le bac 190 - 200 °C sur le rouleau applicateur
Vitesse d'application	11 - 40 m/min.
Traitement ultérieur	Le matériel collé peut être retravaillé de suite.
Caractéristiques du film	
Résistance à la chaleur	env. 90 °C testée avec chants placage chêne 0,6 mm, par montées successives en températures
Résistance à l'eau	Une migration de l'eau sous le film de colle peut engendrer des défectuosités.
Résistance aux solvants	Les solvants peuvent le faire gonfler.
Nettoyage	Le dispositif chauffant doit être régulièrement nettoyé avec le nettoyant Miratherm 5100. Des croûtes amoindrissent la qualité de la colle et la pénétration de la chaleur. Mode d'emploi voir la fiche technique de Miratherm 5100
Sécurité et environnement	
Mesures préventives	Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.
Mise au rebut des emballages	Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles	De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code d'élimination (ODS) CH	1630
Catalogue europ. des déchets	080410 déchets de colles et mastics autres que ceux indiqués à la rubrique 080409
Stockage	Dans des récipients d´origine hermétiquement clos, dans un endroit frais et sec. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 1 733 88 33
Telefax +41 1 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
TÜV SCHWEIZ
Reg. Nr. 03-174-046
ISO 9001

Geistlich
Ligamenta

Miratherm 5107

Garantie	Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie.Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.
Lieu du donneur d'information	Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
Date d'établissement	15.08.2005
Remplace la version du	06.09.2004

Geistlich Ligamenta AG
Engstringerstrasse 5
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 1 733 88 33
Telefax +41 1 733 88 77
ligamenta@geistlich.ch
www.geistlich.com